

**Ultra 4500****Melamine Enamel Low Sheen  
Alkyd/Polyurethane**

Interiér / Exteriér

Typ	Vydatnost	Ředění/Čištění	Balení
Alkyd / uretan	10 až 12 m <sup>2</sup> z 1 litru	Syntetická ředidla	0,946 L; 3,78 L; 18,9 L
Schnutí	Odstíny / Základy	Lesk	Obsah pevných částic
<i>Na doteck: 6 až 8 hodin</i> <i>Přetíratelné: 6 až 8 hodin</i> <i>Tvrde: 48 hodin</i>	<i>Bílá, černá. Ostatní ostíny mohou být tónovány.</i> <i>Báze - 1, 2, 3, 4, 5.</i>	<i>@ 60° - 20 -25</i> <i>@ 85° -40 -50</i>	<i>% váhová 52, % objemová 27</i> <i>(pro bílou a pastelové odstíny)</i>
<b>Složení:</b>	<i>Pojivo: Alkydové pryskyřice na bázi sojového oleje modifikované uretanem.</i> <i>Plnivo: Dioxid titan rutil.</i>		
<b>Popis:</b>	Velmi kvalitní email na bázi modifikovaného polyuretanu s měkkým leskem - podobný plastickému laminátu (hedvábný lesk). Tento výrobek má velmi dobrou odolnost proti zničení a výbornou přilnavost k nejrůznějším podkladům jako je železo, plastický laminát, dřevo, sádrokarton, omítka. Je ideální pro kuchyně, koupelny, kuchyňské linky, rámy, lišty a nábytek. Může být použit i v exteriéru na kovové i dřevěné podklady.		
<b>Příprava podkladu:</b>	Všechny podklady musí být čisté, suché a zbavené všech nečistot, zejména mastnot, vosků a prachu. Povrch lehce zdrsněte a odstraňte prach. Přetřete šelakem všechny suky. Hladce vybruste a odstraňte prach. Penetrujte s Alkyd Primer # 1150. Po zaschnutí penetrace znova hladce vybruste a odstraňte prach před aplikací vrchního nátěru.		
<i>Dřevo:</i> <i># 1150. Po zaschnutí penetrace znova hladce vybruste a odstraňte prach.</i>			
<i>Plasty, lamináty:</i>	<i>Samozákladující.</i>		
<i>Ocel:</i>	<i>Pro interiér samozákladující, pro exteriér penetrujte s Rust Inhibitive Primer # 3MP2 .</i>		
<i>Galvanizované kovy:</i>	<i>Dobře očistěte syntetickým ředidlelem, pro interiér samozákladující, pro exteriér penetrujte s Latex Primer # 750, nebo Alkyd Galvaprime # 52.</i>		
<i>Beton a zdivo:</i>	<i>Penetrujte s latexovým plničem.</i>		
<b>Aplikace:</b>	Před upotřebením důkladně promíchejte. <i>Štětcem, válečkem nebo stříkáním.</i> <i>Neaplikujte při teplotě pod 10° C.</i>		
<b>Upozornění:</b>	<i>Výbušné!. Chraňte před otevřeným ohněm. Držte z dosahu dětí.</i> <i>Při práci zajistěte dostatečnou ventilaci.</i>		
<b>Zálohový bod:</b>	42° C.TCC		
<b>Bezpečnost práce:</b>	Dodržujte běžné hygienické předpisy pro práci s nátěrovými hmotami. Při práci nejezte a nekuřte. Používejte běžné ochranné pracovní pomůcky. Potřísňená místa na pokožce umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při zasažení oko vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte větší množství vody (0,5 až 1L) a vyhledejte lékaře.		

Informace, obsažené v této technické kartě, jsou výsledkem našich znalostí, dlouholetých zkušeností, vývojových prací a výsledků zkoušek prováděných v neustálé snaze o maximální objektivitu. V žádném případě je nelze chápat jako záruku nebo závazek odpovědnosti z naší strany, dojde-li k nesprávnému použití, zejména proto, že podmínky aplikace nátěrové hmoty a stav natíraného podkladu je mimo naši kontrolu. Naši specialisté jsou neustálé připraveni pomoci uživatelům našich výrobků při hledání optimálního řešení jejich problémů. Záruka se vztahuje pouze na výměnu případného vadného výrobku. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. Při vydání nové technické karty, ztrácí staré vydání svoji platnost.