

# Ultra V10, V11 Interior Acrylic Gloss, Satin

Interiér

Typ	Vydatnost	Ředění/Čištění	Balení
Akryl / uretan	9 až 11 m <sup>2</sup> z 1 litru	Čistá voda	0,946 L; 3,78 L

Schnutí	Odstíny / Základy	Lesk	Obsah pevných částic
Na dotek: 60 minut Přetíratelné: 2 až 3 hodiny Tvrdé: 48 hodin	V 10 - lesklý povrch V 11 - saténový povrch	V 10 @ 60° - 90 + V 11 @ 60° - 25 - 30	% váhová 29 - 31 % objemová 27 - 28

<b>Složení:</b>	Pojivo: Směs akrylových a uretanových polymerů.
-----------------	---

<b>Popis:</b>	Nežloutnoucí, čirý, vodouředitelný lak pro nátěry dřeva a zdí v interiéru. Velmi vhodný na podlahy, rámy nábytek atd... Může být používán na nové dřevěné či betonové podlahy nebo na mořené či lakované podklady.
---------------	---

<b>Příprava podkladu:</b>	Všechny podklady musí být suché a čisté. Odstraňte všechny stopy prachu, nečistot, vosků, politury a mastnoty. Praskliny a díry zatmelte vodou ředitelným tmem pro dřevo. Dobře vyčistěte. Proveďte první nátěr ředěný cca 50% čistou vodou. Další nátěry aplikujte neředěné.
---------------------------	--

<i>Nový beton a teraco:</i>	Hladce vybrusete a odstraňte prach, např. vysavačem. Pokud je potřeba, dřevo namořte a vytmelte. Odstraňte veškeré staré vosky, leštidla a politury. Aplikujte vrchní vrstvu V 10, nechte vyschnout a poté lehce přebrusete jemným smirkovým papírem. Ostraňte prach. Aplikujte dvě až tři vrstvy V 10. Lehce přebrusete mezi jednotlivými vrstvami, pokud byla doba schnutí poslední vrstvy alespoň 12 hodin. Pokud je požadován saténový povrch, aplikujte první vrstvu V10 a na další vrstvy aplikujte V11 Satin Finish.
-----------------------------	---

<i>Nové dřevo:</i>	Dobře očistěte starý povrch syntetickým ředidlem, aby byly odstraněny veškeré stopy politury a vosku. Lehce přebrusete, aby byl odstraněn veškerý lesk a byla zajištěna dobrá přilnavost vrchního nátěru. Odstraňte prach viz. výše.
--------------------	--

<i>Přetíráni starých nátěrů:</i>	Nikdy nepoužívejte na broušení ocelovou vatu!!! Její mikroskopické částečky by mohly způsobit malé rezavé skvrny. Neapplikujte na šclak nebo na olejové nátěry - nebezpečí loupání!. Vždy dobře obruste staré nátěry a odstraňte prach.
----------------------------------	---

<i>Poznámka:</i>	<i>Dobře rozmíchejte před, i během aplikace. Neprotřepávat!!!. Ředění není normálně nutné, ale pokud je potřeba, je možno jej lehce zředit čistou vodou. Aplikujte štětcem nebo lakýrníkovou aplikační podložkou. Neapplikujte válečkem, který může tvořit vzduchové bublinky. Aplikujte pomalými, stejnomořnými tahy.</i>
------------------	--

<b>Aplikace:</b>	<i>Neapplikujte při teplotách pod 10° C.</i>
------------------	--

<b>Upozornění:</b>	<i>Chraňte před mrazem.. Držte z dosahu dětí.</i>
--------------------	---

<b>Bezpečnost práce:</b>	Dodržujte běžné hygienické předpisy pro práci s nátěrovými hmotami. Při práci nejezte a nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Potřísněná místa na pokožce umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při zasažení oko vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte větší množství vody (0,5 až 1L) a vyhledejte lékaře.
--------------------------	--

Informace, obsažené v této technické kartě, jsou výsledkem našich znalostí, dlouholetých zkušeností, vývojových prací a výsledků zkoušek prováděných v neustálé snaze o maximální objektivitu. V žádném případě je nelze chápat jako záruku nebo závazek odpovědnosti z naší strany, dojde-li k nesprávnému použití, zejména proto, že podmínky aplikace nátěrové hmoty a stav natíraného podkladu je mimo naši kontrolu. Naši specialisté jsou neustále připraveni pomoci uživatelům našich výrobků při hledání optimálního řešení jejich problémů. Záruka se vztahuje pouze na výměnu případného vadného výrobku.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. Při vydání nové technické karty, ztrácí staré vydání svoji platnost.

# Ultra V10, V11 Interior Acrylic Gloss, Satin

Interiér

Typ	Vydatnost	Ředění/Čištění	Balení
Akryl / uretan	9 až 11 m <sup>2</sup> z 1 litru	Čistá voda	0,946 L; 3,78 L

Schnutí	Odstíny / Základy	Lesk	Obsah pevných částic
Na dotek: 60 minut Přetíratelné: 2 až 3 hodiny Tvrdé: 48 hodin	V 10 - lesklý povrch V 11 - saténový povrch	V 10 @ 60° - 90 + V 11 @ 60° - 25 - 30	% váhová 29 - 31 % objemová 27 - 28

<b>Složení:</b>	Pojivo: Směs akrylových a uretanových polymerů.
-----------------	---

<b>Popis:</b>	Nežloutnoucí, čirý, vodouředitelný lak pro nátěry dřeva a zdí v interiéru. Velmi vhodný na podlahy, rámy nábytek atd... Může být používán na nové dřevěné či betonové podlahy nebo na mořené či lakované podklady.
---------------	---

<b>Příprava podkladu:</b>	Všechny podklady musí být suché a čisté. Odstraňte všechny stopy prachu, nečistot, vosků, politury a mastnoty. Praskliny a díry zatmelte vodou ředitelným tmem pro dřevo. Dobře vyčistěte. Proveďte první nátěr ředěný cca 50% čistou vodou. Další nátěry aplikujte neředěné.
---------------------------	--

<i>Nový beton a teraco:</i>	Hladce vybrusete a odstraňte prach, např. vysavačem. Pokud je potřeba, dřevo namořte a vytmelte. Odstraňte veškeré staré vosky, leštidla a politury. Aplikujte vrchní vrstvu V 10, nechte vyschnout a poté lehce přebrusete jemným smirkovým papírem. Ostraňte prach. Aplikujte dvě až tři vrstvy V 10. Lehce přebrusete mezi jednotlivými vrstvami, pokud byla doba schnutí poslední vrstvy alespoň 12 hodin. Pokud je požadován saténový povrch, aplikujte první vrstvu V10 a na další vrstvy aplikujte V11 Satin Finish.
-----------------------------	---

<i>Nové dřevo:</i>	Dobře očistěte starý povrch syntetickým ředidlem, aby byly odstraněny veškeré stopy politury a vosku. Lehce přebrusete, aby byl odstraněn veškerý lesk a byla zajištěna dobrá přilnavost vrchního nátěru. Odstraňte prach viz. výše.
--------------------	--

<i>Přetíráni starých nátěrů:</i>	Nikdy nepoužívejte na broušení ocelovou vatu!!! Její mikroskopické částečky by mohly způsobit malé rezavé skvrny. Neapplikujte na šclak nebo na olejové nátěry - nebezpečí loupání!. Vždy dobře obruste staré nátěry a odstraňte prach.
----------------------------------	---

<i>Poznámka:</i>	<i>Dobře rozmíchejte před, i během aplikace. Neprotřepávat!!!. Ředění není normálně nutné, ale pokud je potřeba, je možno jej lehce zředit čistou vodou. Aplikujte štětcem nebo lakýrníkovou aplikační podložkou. Neapplikujte válečkem, který může tvořit vzduchové bublinky. Aplikujte pomalými, stejnomořnými tahy.</i>
------------------	--

<b>Aplikace:</b>	<i>Neapplikujte při teplotách pod 10° C.</i>
------------------	--

<b>Upozornění:</b>	<i>Chraňte před mrazem.. Držte z dosahu dětí.</i>
--------------------	---

<b>Bezpečnost práce:</b>	Dodržujte běžné hygienické předpisy pro práci s nátěrovými hmotami. Při práci nejezte a nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Potřísněná místa na pokožce umyjte vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při zasažení oko vypláchněte proudem vody a vyhledejte lékaře. Při požití vypijte větší množství vody (0,5 až 1L) a vyhledejte lékaře.
--------------------------	--

Informace, obsažené v této technické kartě, jsou výsledkem našich znalostí, dlouholetých zkušeností, vývojových prací a výsledků zkoušek prováděných v neustálé snaze o maximální objektivitu. V žádném případě je nelze chápat jako záruku nebo závazek odpovědnosti z naší strany, dojde-li k nesprávnému použití, zejména proto, že podmínky aplikace nátěrové hmoty a stav natíraného podkladu je mimo naši kontrolu. Naši specialisté jsou neustále připraveni pomoci uživatelům našich výrobků při hledání optimálního řešení jejich problémů. Záruka se vztahuje pouze na výměnu případného vadného výrobku.

Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. Při vydání nové technické karty, ztrácí staré vydání svoji platnost.